

Korrosionsschutz



| Bezeichnung | Rückstand | Filmdicke [µm] | Dichte bei 15 °C [kg/m³] | Viskosität bei 40 °C [mm²/s] | Flammpunkt in °C | Anwendungskonzentration [%] | Lagerung innen - max. Monate | Lagerung außen unter Dach - max. Monate | Tauchen | Sprühen | Pinself | Guss | Stahl | Buntmetall | Aluminium | Bemerkung |
|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------|---------|---------|------|-------|------------|-----------|------------------|
| Mabanol Protect 6 DW | ölig | 0,8 | 0,8 | 3 | 103 | 100 | 6 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dewatering Fluid |
| Mabanol Protect 12 DW | ölig | 1,9 | 0,8 | 2,1 | 60 | 100 | 12 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dewatering Fluid |
| Mabanol Protect 18 DW | wachsartig | 4,5 | 0,8 | 5 | 62 | 100 | 18 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dewatering Fluid |
| Mabanol Protect 24 DW | ölig | 4 | 0,8 | 4 | 65 | 100 | 24 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dewatering Fluid |