

Mabanol Protect 351

Nichtwassermischbares Korrosionsschutzmittel

Beschreibung

Mabanol Protect 351 ist ein nichtwassermischbares, bariumfreies Korrosionsschutzmittel, das zur Behandlung von blanken sowie von chemisch oder galvanisch behandelten Metalloberflächen angewandt wird. Das Produkt enthält hochwertige Dewateringzusätze und besitzt dadurch hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften.

Geeignet für: Stahl (legiert und unlegiert), Buntmetall, Guss, Aluminium.

Mabanol Protect 351 wird unverdünnt durch Tauchen, Überfluten oder Besprühen der Werkstücke aufgebracht.

Eigenschaften

Mabanol Protect 351 schützt dank starker Affinität zu Metalloberflächen auch bei wasserbenetzten Teilen sicher vor Korrosion.

Nach Abdunsten des Lösungsmittels verbleibt auf der Oberfläche ein geschlossener, öliger, nicht verharzender Film, der bei Lagerung unter Dach oder in geschlossenen Räumen einen ausgezeichneten Korrosionsschutz bewirkt.

Hinweis

Mabanol Protect 351 unterliegt nicht der deutschen Lösemittelverordnung (VOC-Richtlinie, 31.BimSchV) sowie der Schweizer Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOCV Schweiz).

Lagerung behandelter Werkstücke

Innen: max. 12 Monate

Außen unter Dach: max. 12 Monate

Ist länger andauernder Schutz erforderlich, sollte die Behandlung mit Mabanol Protect 351 wiederholt werden.

Kenndaten

| | Einheit | Wert |
|--------------------------|--------------------|---------|
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 874 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 32 |
| Flammpunkt | °C | > 140 |
| Filmdicke | µm | ca. 5,1 |

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: Juli 2022